



# Pochoirs pour l'impression textile

5

## EMULSIONS A DIAZO

### FOTECOAT 1669

Emulsion résistante à l'eau pour tirages supérieurs.  
Violette (claire = 1664), peut être durcit chimiquement.



Emulsion standard.  
Viscosité moyenne.  
Matière solide avant la sensibilisation 36%, 33% après la sensibilisation.  
Latitude d'insolation étendue.  
Facile à dégraver.

### FOTECOAT 1636

Emulsion résistante à l'eau, insolation très rapide.  
Bleu claire, très appropriée pour l'impression textile et T-shirts.



Emulsion standard.  
Viscosité plus basse.  
Matière solide avant la sensibilisation 40%, 36% après la sensibilisation.  
Bonne transparence.  
Temps d'insolation court.  
Plus difficile à dégraver.

### FOTECOAT 1065

Double durcissement, polymère avec diazo en poudre.  
Bleu claire, viscosité haute, insolation postérieure possible.



Résistante contre les encres aqueuses et les solvants doux.  
Matière solide avant la sensibilisation 49%, 44% après la sensibilisation.  
Adéquate pour les tissus grossiers et un dépôt d'encre haut.  
Temps d'insolation court.

### FOTECOAT 1068

Obtenable en couleur bleue ou violette.  
Double durcissement, polymère avec diazo en poudre.  
Résistante à l'eau et aux solvants, viscosité haute, insolation postérieure possible.



Résistante contre les encres aqueuses.  
Peut être nettoyée aux solvants.  
Matière solide avant la sensibilisation 46%, 41% après la sensibilisation.

### FOTECOAT 1915 WR

Double durcissement, polymère avec diazo en poudre pour l'addition directe.  
Violet claire, résistante à l'eau et aux solvants, insolation postérieure possible.



DIR-AD = la poudre diazo est ajoutée directement sans l'addition de l'eau.  
Matière solide 41% prête à l'emploi.  
Tirages longs avec les encres à base d'eau/solvants combinés.  
Appropriée pour la sublimation, la diffusion et les encres discharge si le pochoir est durcit chimiquement.

### FOTECOAT 2077WR

NOUVEAU

Bouche-pores rouge, résistant à l'eau. Peut être durcit chimiquement. A dégraver à haute pression et à l'eau chaude.

**FOTEC AG**, P.O.Box 1123, CH-8700 Küsnacht, Switzerland  
Tel +41 44 913 30 00 Fax +41 44 910 45 25 [info@fotec.ch](mailto:info@fotec.ch) [www.fotec.ch](http://www.fotec.ch)